



«12» Января 2018 г.

**Паспорт качества № 4/18  
На щебень смеси фракции 0 - 10 мм**

Потребитель \_\_\_\_\_  
Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_  
№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

**Качественные показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 31424 - 2010	Фактические	
<b>1.</b>	Зерновой состав (полные остатки на ситах, %)			
	Остаток на сите	<b>12,5</b>	До 0,5	<b>0,0</b>
	Остаток на сите	<b>10</b>	До 10	<b>1,48</b>
	Остаток на сите	<b>2,5</b>	20 - 45	<b>44,3</b>
	Остаток на сите	<b>0,63</b>	45 - 80	<b>78,4</b>
	Остаток на сите	<b>0,16</b>	80 - 95	<b>94,1</b>
	Остаток на сите	<b>0,05</b>	95 - 100	<b>100</b>
<b>2.</b>	Удельная активность радионуклидов	<b>Бк/кг</b>	370	<b>53</b>
<b>3.</b>	Группа по форме зерен, Обычная Лещадность, %	не нормируется		<b>15</b>
<b>4.</b>	Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе, %	не более 10		<b>1,8</b>
<b>5.</b>	Глина в комках по массе, %	не более 2		<b>0,0</b>
<b>6.</b>	Истинная плотность	-		<b>2,92</b>
<b>7.</b>	Содержание зерен слабых пород по массе, %	не более 5		<b>2,3</b>
<b>8.</b>	Марка по прочности	Не ниже 1200		<b>1400</b>
<b>9.</b>	Морозостойкость	-		<b>F - 400</b>
<b>10.</b>	Насыпная плотность	<b>кг/м<sup>3</sup></b>	не нормируется	<b>1525</b>
<b>11.</b>	Истираемость, потеря по массе, %	-		<b>И - 1</b>

Начальник ОТК:



Лаборант:

**Отзыв на паспорт № 4/18**

Щебень смеси из плотных горных пород для строительных работ (фракция 0 - 10 мм)  
АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 31424 - 2010

Замечания \_\_\_\_\_ П  
представитель получателя \_\_\_\_\_