



«12» Января 2018 г.

Паспорт качества № 6/18
На щебень фракции 5-20 мм

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	0,0 мм	до 0,5	0,0
		D	3,2 мм	до 10	3,2
		0,5(d+D)	47,38 мм	30-60	47,38
		d	97,1 мм	90-100	97,1
На сите 2,5 мм		95-100	99,88		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %		I группа	4,8	
			II группа		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %		до 1	0,53	
4.	Содержание зерен слабых пород, %		до 5	0,0	
5.	Содержание глины в комках, %		до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, т/м ³		не норм.	1489	
7.	Марка по прочности (дробимости)		1200-1400	1400	
8.	Марка по истираемости		И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ		300-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг		до 370-1кл.	53	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃		до 1,5 (50)	0,05	

Начальник ОТК:



Лаборант:

Отзыв на паспорт № 6/18

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 5 - 20мм)

АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____