



«12» Января 2018г.

**Паспорт качества № 9/18
На щебень фракции 10 - 15 мм**

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 20 мм	до 0,5 0,0
		D 15 мм	до 10 7,65
		0,5(d+D) 12,5 мм	30-60 59,1
		d 10 мм	90-100 93,8
На сите 2,5 мм		95-100	97,9
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	7,6
		II группа	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,52
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,0
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.	1486
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,05

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № 9/18

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 10 - 15 мм) АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____