

«12» Января 2018 г.

Паспорт качества № 13/18  
На щебень фракции 90 - 150мм

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 180 мм	до 0,5 0,21
		D 150 мм	до 10 8,96
		0,5(d+D) 120 мм	30-60 59,97
		d 90 мм	90-100 92,43
На сите 70 мм		95-100 95,66	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа II группа	5,9
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % (ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5.3)	до 1	0,43
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,0
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм.	1500
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub>	до 1,5 (50)	0,05

Начальник ОТК:



Лаборант:

Отзыв на паспорт № 13/18

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 90 - 150 мм)

АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_