



ПАСПОРТ № 15/18

качества продукции от «01» Сентября 2018 г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Партия: _____ тонн

Смесь С2

Зерновой состав смесей:

Номер смеси	Наибольший размер зерен Д,мм	Полный остаток % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм									
		120	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Смеси для покрытий											
С2	20	0	0	0	2,11	29,7	49,7	65,2	79	90,01	91,96

Содержание пылевых и глинистых частиц и глины в комках – **3,5%**

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе – **14,39%**

Марка щебня по прочност (дробимости) - **1400**

Морозостойкость МРЗ - **400**

Марка по водостойкости - **В1**

Марка смесей по пластичности - **Пл1**

Содержание дробленых зерен в смеси – **100%**

Объемная насыпная масса кг/м куб - **1,61**

№	Радиационный параметр (величина)	Единица величины	Результат измерения	Погрешность измерения (в един. величины)
1	Эффективная удельная активность	Бк/кг	67	5

Начальник ОТК:



Лаборант:

Смесь выпускается по ГОСТу 25607-2009 (Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов)

Замечания _____

Представитель получателя _____