



ПАСПОРТ № 16/18

качества продукции от «01» Сентября 2018 г.

Потребитель _____
 Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____
 № ж/д квитанции _____

Партия: _____ тонн
Смесь С4

Зерновой состав смесей:

Номер смеси	Наибольший размер зерен Д,мм	Полный остаток % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм									
		120	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Смеси для покрытий											
С4	80	0	2,23	20,23	39,3	59,7	68,7	74,3	92,79	96,0	100

Содержание пылевых и глинистых частиц и глины в комках – **2,7%**
 Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе – **14,39%**
 Марка щебня по прочности (дробимости) – **1400**
 Морозостойкость МРЗ – **400**
 Марка по водостойкости – **В1**
 Марка смесей по пластичности – **Пл1**
 Содержание дробленых зерен в смеси – **100%**
 Объемная насыпная масса кг/м куб – **1,59**

№	Радиационный параметр (величина)	Единица величины	Результат измерения	Погрешность измерения (в един. величины)
1	Эффективная удельная активность	Бк/кг	67	5

Начальник ОТК:

Лаборант:



Смесь выпускается по ГОСТу 25607-2009 (Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов)

Замечания _____
 Представитель получателя _____