



ПАСПОРТ № 34/18

качества продукции от «01» Сентября 2018 г.

Потребитель _____
 Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____
 № ж/д квитанции _____

Партия: _____ тонн
Смесь С5 (0-40)

Зерновой состав смесей:

Номер смеси	Наибольший размер зерен Д,мм	Полный остаток % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм									
		120	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Смеси для оснований (прерывистая гранулометрия)											
С5	40	0	0	5,2	28,7	45,3	59,1	81,7	92,1	94,6	98,3

Содержание пылевых и глинистых частиц и глины в комках – **2,7%**

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе – **18 %**

Марка щебня по прочности (дробимости) – **1400**

Морозостойкость МРЗ – **400**

Марка по водостойкости – **В1**

Марка смесей по пластичности – **Пл1**

Содержание дробленых зерен в смеси – **97,7%**

Объемная насыпная масса кг/м куб – **1,49**

№	Радиационный параметр (величина)	Единица величины	Результат измерения	Погрешность измерения (в един. величины)
1	Эффективная удельная активность	Бк/кг	67	5

Начальник ОТК:
Лаборант:



Смесь С5 выпускается по ГОСТу 25607-2009 (Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов)

Замечания _____
 Представитель получателя _____