



«01» Сентября 2018г.

**Паспорт качества № 1/18
На щебень фракции 20 - 40 мм**

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	50 мм	до 0,5	0,3
		D	40 мм	до 10	9,49
		0,5(d+D)	30 мм	30-60(80)	55,5
		d	20 мм	90-100	99,2
	На сите 2,5 мм		95-100	99,87	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %		I группа	8,67	
			II группа		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % (ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5.3)		до 1	0,93	
4.	Содержание зерен слабых пород, %		до 5	0,0	
5.	Содержание глины в комках, %		до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, т/м ³		не норм.	1480	
7.	Марка по прочности (дробимости)		1200-1400	1400	
8.	Марка по истираемости		И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ		300-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг		до 370-1кл.	53	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃		до 1,5 (50)	0,05	

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № 1/18

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 20 - 40 мм)

АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____