



«01» Сентября 2018 г.

Паспорт качества № 4/18
На щебень смеси фракции 0 - 10 мм

Потребитель _____
Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____
№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 31424 - 2010	Фактические	
1.	Зерновой состав (полные остатки на ситах, %)			
	Остаток на сите	12,5	До 0,5	0,0
	Остаток на сите	10	До 10	1,48
	Остаток на сите	2,5	20 - 45	44,3
	Остаток на сите	0,63	45 - 80	78,4
	Остаток на сите	0,16	80 - 95	94,1
Остаток на сите	0,05	95 - 100	100	
2.	Удельная активность радионуклидов	Бк/кг	370	53
3.	Группа по форме зерен, Обычная Лещадность, %	не нормируется		15
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе, %	не более 10		1,8
5.	Глина в комках по массе, %	не более 2		0,0
6.	Истинная плотность	-		2,92
7.	Содержание зерен слабых пород по массе, %	не более 5		2,3
8.	Марка по прочности	Не ниже 1200		1400
9.	Морозостойкость	-		F - 400
10.	Насыпная плотность	кг/м ³	не нормируется	1525
11.	Истираемость, потеря по массе, %	-		И - 1

Начальник ОТК:



Лаборант:

Отзыв на паспорт № 4/18

Щебень смеси из плотных горных пород для строительных работ (фракция 0 - 10 мм) АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 31424 - 2010

Замечания _____ П
представитель получателя _____