

«01» Сентября 2018 г.

Паспорт качества № 7/18
На щебень фракции 5 - 10 мм

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели			
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	12,5	мм	до 0,5	0,0
		D	10	мм	до 10	8,54
		0,5(d+D)	7,5	мм	30-60	58,7
		d	5	мм	90-100	94,1
На сите 2,5 мм			95-100	99,84		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %		I группа	9,1		
			II группа			
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,74			
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,04			
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0			
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.	1460			
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400			
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1			
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400			
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53			
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,05			

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № 7/18

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 5 -10мм)

АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____ П

представитель получателя _____