



«01» Сентября 2018 г.

**Паспорт качества № 11/18  
На щебень фракции 15 - 20 мм**

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

**Качественные показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	25 мм	до 0,5	0,0
		D	20 мм	до 10	6,78
		0,5(d+D)	17,5 мм	30-60	56,9
		d	15 мм	90-100	94,7
На сите 2,5 мм		95-100	98,9		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %		I группа	5,8	
			II группа		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %		до 1	0,43	
4.	Содержание зерен слабых пород, %		до 5	0,0	
5.	Содержание глины в комках, %		до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>		не норм.	1482	
7.	Марка по прочности (дробимости)		1200-1400	1400	
8.	Марка по истираемости		И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ		300-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг		до 370-1кл.	53	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub>		до 1,5 (50)	0,05	

Начальник ОТК:



Лаборант:

**Отзыв на паспорт № 11/18**

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 15 - 20 мм)

АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_