



«01» Сентября 2018 г.

**Паспорт качества № 19/18
На щебень фракции 4-5,6 мм**

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	d/2 2 мм	95-100(%) 96,1
		d 4 мм	90-100(%) 93,2
		D 5,6 мм	До 10(%) 5,46
		1.4D 8 мм	До 0,3(%) 0,1
	2D 11,2	0(%) 0,0	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Л10-Л50	Л10
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,79
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	1,4
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.	1460
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,05
12.	Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль, %	МД1-МД6	МД1
13.	Содержание органических примесей	Светлее эталона	Светлее эталона
14.	Устойчивость структуры зёрен щебня против распада	До 3	2,3

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № 19/18

*Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 4 – 5,6 мм)
АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014*

Замечания _____

Представитель получателя _____

Фактический адрес: 454091; г.Челябинск, пр. Ленина 55-А, офис 603-604, тел.: 8(351)272-02-30,

Почтовый адрес: 454000; г.Челябинск, а/я 106, E-mail: office@geoinvest74.ru

ИНН 7453188064 КПП 745301001 ОГРН 1077453020061 Р/С 40702810400000001935 КБ "РТБК" (ООО) г.Москва БИК 044525280 к/с 30101810500000000280
ОКПО 82892423 ОКАТО 75401386000 ОКПОФ 67