

Испытательная лаборатория «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛТ83 115088, г.
Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 11, стр. 7 телефон: +7 495
991-45-42, электронная почта: gostexp@gmail.com

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

А.С. Дворин



«26» мая 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1333/05- 15 от 26.05.2015 года

Продукция: Щебень из плотных горных пород "Габбро", фракции 5-10, 5-15, 10-15, 10-20, 15-20.

Заявитель: Орган по сертификации продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС" РФ, адрес: 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.

Изготовитель: ЗАО "ГЕОИНВЕСТ", адрес: 457350, Челябинская обл., г. Карталы, пер. Нефтебазный, д.2 "з", Российская Федерация.

Нормативный документ на изделие: ГОСТ 8267-93.

Объект испытаний: в качестве типовых образцов представлен щебень из плотных горных пород фракции 10-15 мм, марка по дробимости М1400, марка по морозостойкости F400.

Номера изделий: маркировано в ИЛ «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС» №№ 1333А/05-15 – 1333С/05-15

Дата поступления образцов в ИЛ: 17.05.2015 г.

Дата проведения испытаний: 17.05.2015 – 26.05.2015 г.

Техническое задание на проведение испытаний: на соответствие требованиям ГОСТ 8267-93

Наименование контролируемого показателя, вида испытаний по ГОСТ 8267-93	Методы испытания по ГОСТ 8267-93	Требуемое значение показателя по НД					Фактическое значение показателя образца
1	2	3					4
4.2. Основные параметры и размеры							
Зерновой состав щебня (гравия);	гл. 6	Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d	0,5 (d+D)	D	1,25D	
		Полные остатки на ситах, % по массе	От 90 до 100	От 30 до 60	До 10	До 0,5	Требование выполнено
4.3 Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов и форма зерен							
содержание дробленых зерен в щебне из гравия	гл. 6	Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80% по массе. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем выпуск щебня из гравия с содержанием дробленых зерен не менее 60%.					не требуется
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	гл. 6	Щебень в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы подразделяют на пять групп					
		Группа щебня	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе				
		1	10 включ.			6,4	
		2	Св. 10 до 15 включ.			-	
		3	" 15 " 25 "			-	
		4	Св. 25 до 35 включ.			-	
5	" 35 " 50 "			-			
4.4 Прочность							
марка щебня (гравия) по прочности (дробимости)	гл. 6	Марки по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород					
		Марка по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород	Потеря массы при испытании щебня, %				
				в сухом состоянии	в насыщенном водой состоянии		
		1200	До 11 включ.	До 11 включ.	-		
		1000	Св. 11 до 13	Св. 11 до 13	-		
		800	" 13 " 15	" 13 " 15	-		
		600	" 15 " 19	" 15 " 20	-		
		400	" 19 " 24	" 20 " 28	-		
		300	" 24 " 28	" 28 " 38	-		
		200	" 28 " 35	" 38 " 54	-		
		Марки по дробимости щебня из изверженных пород					
		Марка по дробимости щебня из изверженных пород	Потеря массы при испытании щебня, %				
				из интрузивных пород	из эффузивных пород		
		1400	До 12 включ.	До 9 включ.	7,4		
		1200	Св. 12 до 16	Св. 9 до 11	-		
		1000	" 16 " 20	" 11 " 13	-		
		800	" 20 " 25	" 13 " 15	-		
		600	" 25 " 34	" 15 " 20	-		
		Марки по дробимости щебня из гравия и гравия					
		Марка по дробимости щебня из гравия и гравия	Потеря массы при испытании, %				
	щебня из гравия		гравия				
1000	До 10 включ.	До 8 включ.	-				
800	Св. 10 до 14	Св. 8 до 12	-				
600	" 14 " 18	" 12 " 16	-				
400	" 18 " 26	" 16 " 24	-				
марка по истираемости щебня и гравия	гл. 6	Марка по истираемости щебня и гравия	Потеря массы при испытании, %				
				щебня	гравия		
		И1	До 25 включ.	До 20 включ.	9,4		
		И2	Св. 25 до 35	Св. 20 до 30	-		
		И3	" 35 " 45	" 30 " 40	-		
И4	" 45 " 60	" 40 " 40*	-				

Продолжение таблицы

1	2	3	4								
4.5 Содержание зерен слабых пород											
содержание зерен слабых пород	гл. 6	Вид породы и марка по дробимости щебня и гравия	Содержание зерен слабых пород, % по массе								
		Щебень из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марок:									
		1400; 1200; 1000	5	0,0							
		800; 600; 400	10	-							
		300	15	-							
		Щебень из гравия и валунов и гравий марок:									
		1000; 800; 600	10	-							
	400	15	-								
4.6 Морозостойкость											
морозостойкость щебня (гравия)	гл. 6	Показатели морозостойкости щебня и гравия при испытании замораживанием и оттаиванием или насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием									
		Вид испытания	Марка по морозостойкости щебня и гравия								
			F15	F25	F50	F100	F150	F200	F300	F400	
		Замораживание-оттаивание:									
		число циклов	15	25	50	100	150	200	300	400	400
		потеря массы после испытания, %, не более	10	10	5	5	5	5	5	5	2,1
		Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание:									
		число циклов	3	5	10	10	15	15	15	15	15
		потеря массы после испытания, %, не более	10	10	10	5	5	3	2	1	0,6
		4.7 Содержание пылевидных и глинистых частиц									
содержание пылевидных и глинистых частиц	гл. 6	Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне и гравии в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости									
		Вид породы и марка по дробимости щебня и гравия	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более								
		Щебень из изверженных и метаморфических пород марок:									
		св. 800	1	0,32							
		св. 600 до 800 включ.	1	-							
		Щебень из осадочных пород марок:									
		от 600 до 1200 включ.	2	-							
		200, 400	3	-							
		Щебень из гравия и гравий марок:									
		1000	1	-							
		800	1	-							
		600	2	-							
		400	3	-							
		Щебень из валунов марок:									
		1200	1	-							
		1000	1	-							
		800	1	-							
600	2	-									
400	3	-									
Содержание глины в комках	гл. 6	Марка по дробимости щебня и гравия	Содержание глины в комках, % по массе, не более								
		Щебень из изверженных, осадочных и метаморфических пород марок:									
		400 и выше	0,25	0,0							
		300, 200	0,5	-							
		Щебень из гравия и гравий марок:									
		1000, 800, 600, 400	0,25	-							
Щебень из валунов марок:											
1200, 1000, 800, 600	0,25	-									

Продолжение таблицы

1	2	3	4
4.8 Наличие вредных компонентов и примесей			
Устойчивость структуры щебня против всех видов распадов	гл. 6	Марка по дробимости щебня	Потеря массы при распаде, %, не более
		1000 и выше	3
		800, 600	5
		400 и ниже	7
удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня (гравия);	гл. 6	Щебень и гравий в зависимости от значений суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{эфф}$ применяют:	
		- при $A_{эфф}$ до 370 Бк/кг - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;	62
		- при $A_{эфф}$ св. 370 до 740 Бк/кг - для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений;	-
		- при $A_{эфф}$ св. 740 до 1500 Бк/кг - в дорожном строительстве вне населенных пунктов.	-
содержание вредных компонентов и примесей;	гл. 6	Щебень и гравий не должны содержать посторонних засоряющих примесей.	Требование выполнено

Инженер испытатель:

М.И. Мещеряков

Ответственный исполнитель:

С.Е. Шмелева