



ПАСПОРТ № 17/18

качества продукции от «01» Сентября 2018 г.

Потребитель _____
Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____
№ ж/д квитанции _____

Партия: _____ тонн
Смесь С6

Зерновой состав смесей:

Номер смеси	Наибольший размер зерен Д,мм	Полный остаток % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм									
		120	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Смеси для покрытий											
С6	20	0	0	0	1,31	23,8	52,38	69,87	83,2	94,8	100

Содержание пылевых и глинистых частиц и глины в комках – **2,08%**
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе – **11,39%**
Марка щебня по прочности (дробимости) - **1400**
Морозостойкость МРЗ - **400**
Марка по водостойкости - **В1**
Марка смесей по пластичности - **Пл1**
Содержание дробленых зерен в смеси – **100%**
Объемная насыпная масса кг/м куб - **1,61**

№	Радиационный параметр (величина)	Единица величины	Результат измерения	Погрешность измерения (в един. величины)
1	Эффективная удельная активность	Бк/кг	67	5

Начальник ОТК:
Лаборант:



Смесь выпускается по ГОСТу 25607-2009 (Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов)

Замечания _____
Представитель получателя _____