



«01» Сентября 2018 г.

**Паспорт качества № 5/18
На щебень фракции 3 - 10 мм**

Потребитель _____
Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____
№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	до 0,5	0,46
		D	до 10	5,6
		0,5(d+D)	30-60(80)	58,45
		d	90-100	95,49
	На сите 2,5 мм	95-100	99,7	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа		
		II группа	11,8	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % (ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5.3)	до 1	0,92	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,07	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.	1493	
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,05	

Начальник ОТК:

Лаборант:



Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 3 - 10 мм)

АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____