



«01» Сентября 2018 г.

Паспорт качества № 6/18  
На щебень фракции 5-20 мм

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели			
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	0,0	мм	до 0,5	0,0
		D	3,2	мм	до 10	3,2
		0,5(d+D)	47,38	мм	30-60	47,38
		d	97,1	мм	90-100	97,1
На сите 2,5 мм				95-100	99,88	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	4,8			
		II группа				
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,53			
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,0			
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0			
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм.	1489			
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400			
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1			
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400			
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53			
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub>	до 1,5 (50)	0,05			

Начальник ОТК:



Лаборант:

Отзыв на паспорт № 6/18

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 5 - 20мм)

АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_