



«01» Сентября 2018 г.

**Паспорт качества № 8/18  
На щебень фракции 5 - 15 мм**

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

**Качественные показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели			
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	17,5	мм	до 0,5	0,0
		D	15	мм	до 10	6,78
		0,5(d+D)	10	мм	30-60	58,4
		d	5	мм	90-100	94,3
На сите 2,5 мм			95-100	98,7		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	8,3			
		II группа				
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,62			
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,0			
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0			
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм.	1489			
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400			
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1			
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400			
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53			
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub>	до 1,5 (50)	0,05			

Начальник ОТК:



Лаборант:

**Отзыв на паспорт № 8/18**

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 5 - 15 мм)

АО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_